



Chlorokauczuk brąz ciemny 5l. ŚNIEŻKA

Nr katalogowy: SN-CH8017-5

Kod EAN: 5903973040859

Producent: Śnieżka

Czas wysyłki: 24 godziny

Cena

198,77 PLN

Opis produktu

Supermal Emalia Chlorokauczukowa - Emalia chlorokauczukowa do elementów stalowych, żeliwnych

- Zwiększona odporność na działanie czynników atmosferycznych.
- Zwiększona odporność na uderzenia i zarysowania.
- Doskonałe właściwości ochronne i dekoracyjne.

SUPERMAL Emalia chlorokauczukowa stosowana jest do dekoracyjno-ochronnego malowania elementów stalowych i żeliwnych eksploatowanych na zewnątrz pomieszczeń, szczególnie narażonych na działanie czynników atmosferycznych takich jak: konstrukcje budowlane, ogrodzenia, balustrady, urządzenia mechaniczne itp. Może być stosowana także do dekoracyjnego malowania podłoży betonowych i tynków cementowo-wapiennych nie narażonych na ścieranie.

Przygotowanie podłoża

- Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być oczyszczone.
- Nowe powierzchnie metalowe oczyścić z rdzy i innych zanieczyszczeń i pomalować Podkładem Chlorokauczukowym.
- Świeży tynk, beton sezonować 4 tygodnie.
- Nowy nieogrunowany beton – do pierwszego malowania stosować emalię chlorokauczukową

rozcieńczoną w stosunku 3:1.

- Z powierzchni przeznaczonych do renowacji usunąć luźną warstwę starej farby, rdzę i inne zanieczyszczenia.
- Oczyszczone powierzchnie odtłuścić benzyną ekstrakcyjną.
- Dobrej jakości powłoki zmatować papierem droбноziarnistym.

Przygotowania wyrobu

- Emalię starannie wymieszać.
- W razie potrzeby rozcieńczyć do lepkości roboczej rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych karbamidowych ogólnego stosowania, chlorokauczukowych lub poliwinylowych w ilości do 3%, lub w profesjonalnie przygotowanych instalacjach przez natrysk pneumatyczny (max. rozcieńczanie do 25%).

Malowanie

- Nakładać pędzlem, wałkiem lub w profesjonalnie do tego przystosowanych do tego pomieszczeniach poprzez natrysk pneumatyczny.
- Zaleca się nakładać 2-3 warstwy w zależności od agresywności korozyjnej środowiska.
- Następną warstwę nakładać w czasie od 0,5 h do 2 h lub po min. 5 dniach od wymalowania warstwy poprzedniej.
- Malować w temperaturze otoczenia powyżej +10°C i wilgotności powietrza poniżej 80%.
- Pełne utwardzenie powłoki następuje po 10 dniach.

UWAGI:

- Wysychanie powłoki emalii uzależnione jest od czynników zewnętrznych takich jak: temperatura, wilgotność, cyrkulacja powietrza, a także od grubości warstwy i koloru.
- Przed nałożeniem drugiej warstwy metodą drugą (tj. dopiero po min. 5 dniach) każdorazowo należy wykonać wymalowanie próbne, tj. sprawdzić na małej powierzchni możliwość nałożenia tej warstwy. Jeżeli w ciągu 15 minut od wykonania próbnego wymalowania nie wystąpią wady powłoki w postaci pomarszczeń malowanie można kontynuować.
- Nakładanie kolejnych warstw w niewłaściwym czasie spowoduje pomarszczenie powłoki.
- Do malowania stosować produkty z jednej partii produkcyjnej, różne partie należy zlać do większego pojemnika i dokładnie wymieszać.

Wydajność: do 12 m²/l przy jednokrotnym malowaniu

Opakowania: 900ml, 5 l i 10l

Ilość warstw: 2-3

Sposób nanoszenia: pędzel, wałek lub w profesjonalnie do tego przystosowanych pomieszczeniach poprzez natrysk pneumatyczny.

Data ważności i nr partii: na opakowaniu.